

## Qualität: B 1010

Stand: Mrz 04

<b>Faserstoff des Trägergewebes:</b> support cloth tissu	<b>(DIN 60001)</b>	<b>PES</b>
<b>Fadendichte K/S pro cm</b> ends/picks nombre de fil	<b>(DIN EN 1049)</b>	<b>7/7</b>
<b>Garnfeinheit dtex K/S</b> yarn finesse du fil		<b>1100</b>
<b>Bindung</b> weave armure	<b>(DIN ISO 9354)</b>	<b>L 1/1</b>
<b>Flächengewicht g/m<sup>2</sup> (Rohw)</b> greycloth-weight poids du tissu support	<b>(DIN EN 12127)</b>	<b>155</b>
<b>Beschichtungsart</b> type of coating nature de l'enduit		<b>beidseitig PVC fungizid PVC both sides, fungicidal PVC à deux côtés, fungicide</b>
<b>Flächengewicht g/m<sup>2</sup> (Ges)</b> total weight masse totale	<b>(DIN EN 22286)</b>	<b>550</b>
<b>Breite ( cm)</b> width largeur	<b>(DIN EN 22286)</b>	<b>250</b>
<b>Reißkraft (N/5cm) K/S</b> tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame	<b>(DIN 53354)</b>	<b>2000/2000</b>
<b>Weiterreißkraft (Trapez) (N) K/S</b> tear resistance warp/weft resistance a la déchirure en chaine/en trame	<b>(DIN 53363)</b>	<b>200/200</b>
<b>schwer entflammbar nach:</b> flame retardent according to ignifuge selon	<b>(NFP 92503) (Franz. Norm)</b>	<b>M2</b>
<b>Einsatzgebiete</b> application application		<b>Zelte tents tentes</b>

## Bemerkungen:

remarks:

remarques:

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.  
Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.  
The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.