

seemee®

The brilliant solution

**Qualität: B 1710
Durona**

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supporto	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fil numero dei fili	(DIN EN 1049-2)	10/10
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filo	(DIN EN ISO 2060)	1100/1670
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	L 1/1
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	(DIN EN ISO 2286-2)	290
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		eins.PVC eins.PU
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	900
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	diverse Lasche 2 x 10
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	(DIN 53354)	3000/3000
Weiterreißkraft (Schenkel) (N) K/S tear resistance warp/weft resistance a la déchirure en chaine/en trame resistenza alla lacerazione ordito / trama	(DIN 53356)	200/300
Laschenfestigkeit (N/5cm) Schuß strength of woven seam	(DIN 53354)	1800

Bemerkungen:

Einsatzgebiet: Schlauchlutte

Oberflächenwiderstand < 10⁶ Ohm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Angaben entsprechen

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren ohne Rechtsverbindlichkeit.

Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5 %

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.