

Qualität: seeme[®] mesh standard

B3129

Faserstoff des Trägergewebes: support cloth tissu natura del supporto	(DIN 60001)	PES
Fadendichte K/S pro cm ends/picks nombre de fil numero dei fili	(DIN EN 1049-2)	2,5/2,5
Garnfeinheit dtex K/S yarn finesse du fil tiolo del filo	(DIN EN ISO 2060)	1100
Bindung weave armure tipo di tessitura	(DIN ISO 9354)	Gewirke
Flächengewicht g/m2 (Rohw) greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	(DIN EN ISO 2286-2)	75
Beschichtungsart type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		PVC coated mesh fabric
Flächengewicht g/m2 (Ges) total weight masse totale peso totale	(DIN EN ISO 2286-2)	250
Breite (cm) width largeur larghezza	(DIN EN ISO 2286-1)	320/500
Reißkraft (N/5cm) K/S tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	(DIN 53354)	1000/900
Weiterreißkraft (N) K/S tear strength warp/weft	(DIN 53363)	250/200
Luftdurchlässigkeit air flow		5290 l/m²/sec bei 2mbar Luftdiff.
Bemerkungen: remarks: remarques: rimarchi:	application:	billboards computer spray printable onVutek,NUR,Scitex,etc. printable finish on both sides

**flame retardant according to:
DIN 4102 B1 and M1**

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.