

**Qualität : seemee<sup>®</sup> backlit premium FR****B3727**

<b>Faserstoff des Trägergewebes:</b> support cloth tissu natura del supporto	<b>(DIN 60001)</b>	<b>PES</b>
<b>Fadendichte K/S pro cm</b> ends/picks nombre de fil numero dei fili	<b>(DIN EN ISO 1049-2)</b>	<b>9/9</b>
<b>Garnfeinheit dtex K/S</b> yarn finesse du fil tiolo del filo	<b>(DIN EN ISO 2060)</b>	<b>1100</b>
<b>Bindung</b> weave armure tipo di tessitura	<b>(DIN ISO 9354)</b>	<b>1/1 plain</b>
<b>Flächengewicht g/m2 (Rohw)</b> greycloth-weight poids du tissu support peso del supporto	<b>(DIN EN ISO 2286-2)</b>	<b>210</b>
<b>Beschichtungsart</b> type of coating nature de l'enduit natura della spalmatura		<b>PVC coated on both sides</b>
<b>Flächengewicht g/m2 (Ges)</b> total weight masse totale peso totale	<b>(DIN EN ISO 2286-2)</b>	<b>550</b>
<b>Breite ( cm)</b> width largeur larghezza	<b>(DIN EN ISO 2286-1)</b>	<b>320/500</b>
<b>Reißkraft (N/5cm) K/S</b> tensile strength warp/weft resistance a la traction en chaine/en trame resistenza alla trazione ordito/trama	<b>(DIN 53354)</b>	<b>3000/3000</b>
<b>Weiterreißfestigk. Trapez (N) K/S</b> tear resistance warp/weft	<b>(DIN 53363)</b>	<b>300/300</b>
<b>Bemerkungen:</b> remarks remarques rimarchi	<b>application:</b>	<b>backlit billboards computer spray printable on Vutek,NUR,Scitex,etc. printable finish on both sides</b>
		<b>flame retardant according to DIN 4102 B1 and M2</b>

Änderungen , die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5%.

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und informieren ohne Rechtsverbindlichkeit.

The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.