

PRÜFZEUGNIS

zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN 4102, Teil 1

Nr. PZ-Hoch-02252

Auftraggeber:	VERSEIDAG-INDUTEX GmbH Industriestraße 56 D-47803 Krefeld
Eingang des Antrags:	22. April 2002
Art des Prüfmaterials:	beschichtetes Polyestergewebe, bedruckt und unbedruckt
Bezeichnung des Prüfmaterials:	B 7727 seemee® backlit standard FR
Probenahme:	durch Antragsteller
Inhalt des Antrags:	Prüfung auf Entflammbarkeit zur Einreihung in die Baustoffklasse B1 "schwer entflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Geltungsdauer des Prüfzeugnisses:	30. Juni 2007*)
Ergebnis:	Das unbedruckte oder bedruckte Gewebe erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen die Anforderungen der Baustoffklasse B1 für schwerentflammbare Baustoffe nach DIN 4102, Teil 1 (Mai 1998).

Dieses Prüfzeugnis umfaßt 4 Seiten und 3 Anlagen.

Hinweis: Falls der o.g. Baustoff nicht als Bauprodukt gemäß MBO § 2, Abs. 9, Ziffer 1, verwendet wird, ist ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nicht erforderlich.

Dieses Prüfzeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 20, Abs. 3).

Dieses Prüfzeugnis ersetzt nicht einen gegebenenfalls notwendigen baurechtlichen / bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach Landesbauordnung. Dieser ist zu führen durch:


- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder durch
- ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder durch
- eine Zustimmung im Einzelfall

Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfzeugnis als Grundlage dienen

- bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
- bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.

Das Prüfzeugnis darf ohne vorherige Zustimmung der Prüfstelle nur innerhalb des Geltungszeitraumes und nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Haben sich die den Prüfungen zugrunde gelegten Normen oder sonstigen technischen Richtlinien geändert, so ist in jedem Fall vorher die Zustimmung der Prüfstelle einzuholen.

*) Verlängerung auf Antrag.



1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand:

PN 919: PVC-beschichtetes, weißes Polyestergewebe „B 7727 seemeeracklit standard FR“, unbedruckt, Vorderseite glatt, Rückseite leicht strukturiert

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:
Dicke 0,40 mm, Flächengewicht ca. 0,535 kg/m²

PN 1077: PVC-beschichtetes Polyestergewebe „B 7727 seemeeracklit standard FR“, Vorderseite bedruckt, Rückseite leicht strukturiert

Von der Prüfstelle ermittelte Kennwerte:
Dicke 0,42 mm, Flächengewicht ca. 0,548 kg/m²

Flächengewicht lt. Herstellerangaben: 550 g/m²
Kett- und Schussrichtung sind identisch

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des geprüften Baustoffes liegen der Prüfstelle nicht vor. Muster sind hinterlegt.

2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:


Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.

3. Probenanordnung:
- | | |
|--------|---|
| # 1879 | Beflammung der Innenseite (glatt) |
| # 1880 | Beflammung der Außenseite (leicht strukturiert) |
| # 2012 | Beflammung der bedruckten Seite |

4. Prüfdatum: KW 18 und 26 in 2002



5. Versuchsergebnisse: Die Prüfung erfolgte gemäß DIN 4102 (Mai 1998)

Zeilen Nr.	Meßwert-Art Versuchs-Nr.	Meßwert für Probekörper				Dimen- sion
		1879	1880	2012	--	
1	Nr. Probenanordnung gem. DIN 4102/T15, Tab. 1	1	1	1	-	
2	Maximale Flammenhöhe über Probenunterkante	60	50	60	--	cm
3	Zeitpunkt ¹⁾	0:11	0:14	0:13	./.	min:s
4	Durchschmelzen / Durchbrennen Zeitpunkt ¹⁾	0:05	0:05	0:05	./.	min:s
5	Feststellungen a. d. Probenrückseite Flammen/Glimmen Zeitpunkt ¹⁾	---	---	---	---	min:s
6	Verfärbungen Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
7	Brennendes Abtropfen Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
8	Umfang vereinzelt abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	
9	stetig abtropfendes Probenmaterial ²⁾	---	---	---	---	
10	Brennend abfallende Probenteile Beginn ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
11	Umfang vereinzelt abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	
12	stetig abfallende Probenteile ²⁾	---	---	---	---	
13	Dauer des Weiterbrennens auf dem Siebboden (max.)	./.	./.	./.	./.	min:s



Zeilen Nr.	Meßwert-Art Versuchs-Nr.	Meßwert für Probekörper				Dimen- sion
		1879	1880	2012	--	
14	<u>Beeinträchtigung der Brennerflamme durch abtropfendes/abfallendes Material:</u> Zeitpunkt ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
15	<u>Vorzeitiges Versuchsende</u> Ende des Brandgeschehens an den Proben ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
16	Zeitpunkt d. ggf. erfolgten Versuchsabbruchs ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
17	<u>Nachbrennen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
18	Anzahl der Proben	---	---	---	---	
19	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	
20	Probenrückseite ²⁾	---	---	---	---	
21	Flammenlänge	---	---	---	---	cm
22	<u>Nachglimmen nach Versuchsende</u> Dauer ¹⁾	./.	./.	./.	./.	min:s
23	Anzahl der Proben	---	---	---	---	
24	Ort des Auftretens	---	---	---	---	
25	Untere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	
26	Obere Probenhälfte ²⁾	---	---	---	---	
27	Probenvorderseite ²⁾	---	---	---	---	
28	Rauchdichte ≤ 400 % * min	63	63	52	--	% * min
29	> 400 % * min ⁴⁾	---	---	---	---	% * min
30	Diagramm in Anlage Nr.	1	-	2	-	
31	<u>Restlängen: Einzelwerte</u> ³⁾ Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4	56	69	66	--	cm
		58	61	63	--	cm
		60	68	72	--	cm
		60	64	64	--	cm
32	Mittelwert Einzelversuch ³⁾	59	66	66	--	cm
33	Foto des Probekörpers in Anlage Nr.	1	-	2	-	
34	<u>Rauchgastemperatur</u> Maximum des Mittelwertes	117	114	117	--	°C
35	Zeitpunkt ¹⁾	10:00	10:00	10:00	./.	min:s
36	Diagramm in der Anlage Nr.	1	-	2	-	
37	Bemerkungen: keine					

- 1) Zeitangaben ab Versuchsbeginn
2) Zutreffendes angekreuzt
3) Bei Feuerschutzmitteln Angaben von Trägerplatte/Schaumschicht getrennt.
4) sehr starke Rauchentwicklung



6. Erläuterungen zur Versuchsdurchführung:

- keine -

7. Zusammenfassung der Ergebnisse und ergänzende Feststellung zum Brandverhalten:

Zeilen Nr.	Meßwert-Art	Meßwert für Probekörper				Dimen sion
	Eingangsnummer	919	919	1077	-	
	Versuchs-Nr.	1879	1880	2012	-	
1	Mittlere Restlänge	59	66	66	-	cm
2	Max. mittlere Rauchgastemperatur	117	114	117	-	°C
3	Rauchdichte	63	63	52	-	%min
4	Bemerkungen: - keine -					

Nach DIN 4102 Teil1 müssen schwerentflammbare Baustoffe auch die Anforderungen der Baustoffklasse B2 erfüllen.

Gemäß zusätzlicher Versuche im Brennkasten ist dies der Fall (siehe Anlage 3)

8. Besondere Hinweise:

- Die genannten Ergebnisse gelten nur für den in Abschnitt 1 beschriebenen Baustoff. Im Verbund mit zusätzlichen Materialien (Beschichtung, Untergrund) kann sich das Brandverhalten ändern.
- Dieses Prüfzeugnis gilt nicht als Nachweis des Brandverhaltens nach Bewitterung im Freien.
- Dieses Prüfungszeugnis gilt nicht, wenn der geprüfte Baustoff als Bauprodukt im Sinne der Landesbauordnungen verwendet wird (MBO § 20, Abs. 3).
- Das Prüfzeugnis ist kein Ersatz für eine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Es wird unbeschadet eventueller Rechte Dritter erteilt.
- Im bauaufsichtlichen Verfahren kann dieses Prüfungszeugnis als Grundlage dienen
 - bei geregelten Bauprodukten für die vorgeschriebenen Übereinstimmungsnachweise
 - bei nicht geregelten Bauprodukten für die erforderlichen Verwendbarkeitsnachweise.
- Die Erläuterungen in DIN 4102-1, Anhang D, insbesondere zur Fremdüberwachung, sind besonders zu beachten.

9. Geltungsdauer: Dieses Prüfzeugnis gilt bis zum auf der Seite 1 genannten Zeitpunkt.

Fladungen, den 25. Juni 2002

Sachbearbeiterin:



(Dipl.-Ing.(FH) Bettina Greifzu)




Leiter der Prüfstelle:




(Dipl.-Ing.(FH) Andreas Hoch)


Brandschachtprüfung #1879




Messdaten



Brandschachtprüfung #2012



Messdaten



Prüfung auf Normalentflammbarkeit

Einreihung in die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102

1. Beschreibung des Versuchsmaterials im Anlieferungszustand:
siehe Seite 2
2. Herstellung und Vorbehandlung der Proben:
Aus dem Material wurden Proben für den Kantentest herausgeschnitten.
Die Proben wurden in einem Klima 23/50 bis zur Gewichtskonstanz gelagert.
3. Probenanordnung: freihängend
4. Prüfdatum: KW 12 und 26 in 2002
5. Versuchsergebnisse:

Beflammung	glatte Seite, unbedruckt					strukturierte Seite, unbedruckt					bedruckte Seite					Dimension
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Proben-Nr.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Entzündung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	s
Erreichen der Messmarke ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	cm
Max. Flammenhöhe	13	14	14	10	11	14	14	11	12	13	13	12	12	11	12	s
Zeitpunkt ¹⁾	12	12	10	10	8	14	13	13	10	12	14	15	15	10	15	s
Selbstverlöschen der Flammen; Ende des Nachbrennens ¹⁾	23	22	10	12	13	34	44	13	24	13	20	33	17	12	18	s
Ende des Glimmens ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s
Flammen wurden gelöscht nach ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s
Rauchentwicklung (visuell)	mäßig					mäßig					mäßig					s
Brennendes Abtropfen innerhalb 20 s ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	s
Aussehen nach der Prüfung: kegelförmiges Ausbrennen, Breite max. 2 cm, Höhe max. 12 cm, starke Rußbildung bis zur Probenoberkante																

¹⁾Zeitangaben ab Versuchsbeginn

6. Bemerkungen und Erläuterungen zur Versuchsdurchführung: - keine -
7. Beurteilung bezüglich brennenden Abtropfens/Abfallens:
Das geprüfte Material gilt als nicht brennend abtropfend/abfallend.



Auftraggeber:

VERSEIDAG-INDUTEX GmbH
Industriestraße 56

D-47803 Krefeld

Art des Prüfmaterials:

beschichtetes Polyestergewebe, bedruckt und unbedruckt

Bezeichnung

des Prüfmaterials:

B 7727 seemee® backlit standard FR

919

1077